

Línea Universal / U-350

# Dômo

Superficies de Media a Alta Porosidad

## Sellador-Barniz Universal

Acrílico base Aceite

ACABADO MOJADO BRILLANTE



Cantera Teja Adoquín Sillar Barro  
Ladrillo Concreto Piedra



Resiste  
Rayos UV



Ahorra Costos  
de Mantenimiento



Evita  
Moho y Salitre



Alta  
Penetración

## Superficies de Media a Alta Porosidad **Sellador-Barniz Universal**

Es ideal para Sellar - Barnizar todo tipo de superficies porosas, tales como Concretos (pulidos, estampados, oxidados, martelinados), Canteras, Piedras, Ladrillos, Barros, Yeso, Mármoles (anticados, flameados, al ácido, al corte) Cuarzitas, Fachaletas, Adoquines, Sillares, etc. Ya sea por primera vez o darle mantenimiento cuando ya han sido sellados, ya que posee cualidades de compatibilidad con casi cualquier material aplicado anteriormente en el sustrato, proporcionándoles una Película Plástica con acabado mojado brillante (el brillo aumenta por el número de capas aplicadas).

Este producto no se debe utilizar en materiales pulidos y abríllantados, vitrificados, plastificados o asfálticos, cerámicos y granitos

### VENTAJAS

- ° Para uso Interior-Exterior / Gran compatibilidad
- ° Evita la Formación de Moho y Salitre
- ° Alta Protección contra Lluvia, Sol, Hielo
- ° Alta Protección UV / No Sufre Amarillamiento
- ° Ayuda a Evitar Cuarteaduras y Desprendimientos de Polvo
- ° Secado Rápido / Listo para Usarse / Fácil de Aplicar
- ° Viscosidad Media / Máxima Penetración
- ° Alarga la Vida Útil de los Materiales
- ° Reduce los Costos de Mantenimiento

### MODO DE APLICACIÓN

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE** : Las superficies deben de estar completamente secas y libres de polvo, grasas, ceras y otras materias extrañas. Para superficies ya selladas, eliminar lo más posible la capa de sellador existente y si la capa no es eliminada, lijar hasta eliminar el brillo de la capa anterior.

**APLICACIÓN**: Puede aplicarse con brocha, rodillo o equipo de aspersión, colocando 1 ó 2 capas que saturen completamente la superficie, el secado entre cada capa es de 4Hrs. Y su curado final es de 24 Hrs.

**LOS RESULTADOS DEL USO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO**

**RENDIMIENTO : ALTA POROSIDAD: De 4 a 6 Mts<sup>2</sup> / Litro.**

**MEDIA POROSIDAD: De 6 a 8 Mts<sup>2</sup> / Litro**

Distribuidor